



Dijital  
Baskı  
Çözümleri

## GENİŞ FORMAT TRANSFER BASKI FOLYOLARI

Ürün	POLI-FLEX 4010	POLI-FLEX 4016
Açıklama	<p>Koyu renk polyester kumaşlara baskıda kullanılır. Bazı polyester kumaşlar baskı sırasında malzemeye renk verebilir. Poli-Tape 4010 da bulunan özel bir katman ise polyesterin transfere renk vermesini önler.</p> <p>Opak beyaz, 140 mikron Esnek, mat görünüm Koyu ve açık zeminler için</p> <p>Çıktı Yönü: Düz Transfer Bandı: POLI-TACK 854 POLI-TACK 853 Taşıyıcı: Yapışkansız</p>	<p>Poliüreten film Beyaz, 100 mikron Mat görünüm Koyu ve açık zeminler için</p> <p>Çıktı Yönü: Düz Transfer Bandı: POLI-TACK 854 POLI-TACK 853 Taşıyıcı: Yapışkansız</p>
Baskı	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile
Transfer	Isı: 135 C Süre: 17-20 saniye Basınç: 3,5 bar / Orta Basınç	Isı: 155-160 C Süre: 17-20 saniye Basınç: 3,5 bar / Orta Basınç
Yıkama Haslığı	40 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.	40 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.

Ürün	POLI-FLEX 4020	POLI-FLEX 4025
Açıklama	<p>PU/PVC film Beyaz, 150 mikron Parlak görünüm Koyu ve açık zeminler için</p> <p>Çıktı Yönü: Düz Transfer Bandı: POLI-TACK 853 Taşıyıcı: Yapışkansız</p>	<p>PU/PVC film Beyaz, 150 mikron Mat görünüm Koyu ve açık zeminler için</p> <p>Çıktı Yönü: Düz Transfer Bandı: POLI-TACK 854 Taşıyıcı: Yapışkansız</p>
Baskı	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile
Transfer	Isı: 160 C Süre: 17-20 saniye Basınç: 4,5 bar / Yüksek Basınç	Isı: 135 C Süre: 17-20 saniye Basınç: 3,5 bar / Orta Basınç
Yıkama Haslığı	60 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.	60 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.



Dijital  
Baskı  
Çözümleri

Ürün	POLI-FLEX 4030 MAT/4031 PARLAK	POLI-FLEX NYLON 4035
Açıklama	<p>PU film Opak beyaz, 80 mikron Koyu ve açık zeminler için</p> <p>Çıktı Yönü: Düz Transfer Bandı: POLI-TACK 853 Taşıyıcı: Yapışkansız</p>	<p>Poliüreten film Opak beyaz, 100 mikron Koyu ve açık zeminler için Naylon ve benzeri hassas kumaşlarda kullanılması önerilir.</p> <p>Çıktı Yönü: Düz Transfer Bandı: POLI-TACK 854 POLI-TACK 853 Taşıyıcı: Yapışkansız</p>
Baskı	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile
Transfer	<p>Isı: 165 C Süre: 17-20 saniye Basınç: 3,5 bar / Orta Basınç</p>	<p>Isı: 145-150 C Süre: Ön presleme 3-4 saniye, arkasından taşıyıcıyı kaldırınız. İkinci presleme 10-15 saniye Basınç: 2-2,5 bar / Düşük Basınç</p>
Yıkama Haslığı	80 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.	40 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.

Ürün	POLI-FLEX 4655 ŞEFFAF	POLI-FLEX 4665 METALİK
Açıklama	<p>Poliüreten film Transparan, 75 mikron Açık zeminler için Yarı Mat</p> <p>Çıktı Yönü: Ters Transfer Bandı: Taşıyıcı kullanılmıyor. Taşıyıcı: Yapışkansız</p>	<p>Poliüreten film Gümüş Metalik, 100 mikron Koyu ve açık zeminler için</p> <p>Çıktı Yönü: Düz Transfer Bandı: POLI-TACK 854 POLI-TACK 853 Taşıyıcı: Yapışkansız</p>
Baskı	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile	Solvent, Eco - Solvent mürekkepler ile
Transfer	<p>Isı: 155-165 C Süre: 17-20 saniye Basınç: 3,5 bar / Orta Basınç</p>	<p>Isı: 155-165 C Süre: 17-20 saniye Basınç: 3,5 bar / Orta Basınç</p>
Yıkama Haslığı	60 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.	60 C Ters-Yüz edip yıkamanızı tavsiye ederiz.